

**Elastomerna bitumenska smjesa
za lijepljenje bitumenskih hidroizolacija****Opis proizvoda****BITU E** je bitumenska smjesa za lijepljenje elastomernih bitumenskih traka.**Svojstva proizvoda****BITU E** je smjesa iz elastomernog modificiranog bitumena. Smjesu prije uporabe zagrijavamo na temperaturu do 190°C, da se rastali i takva je prikladna za uporabu.**Tehničke
karakteristike**

Svojstvo	Jedinica	Vrijednost
Točka razmekšanja (HRN EN 1427)	°C	110 – 115
Sadržaj punila (DIN 52005)	%	≤ 15
Penetracija kod 25°C (HRN EN 1426)	1/10 mm	45 do 70
Pakiranje	/	Papirnate bačve 25 kg

**Područje uporabe
i način ugradnje****BITU E** smjesu koristimo za vruće lijepljenje elastomernih bitumenskih hidroizolacijskih traka, pogotovo na ravnim površinama. Utrošak smjese je u prosjeku 2 kg/m². Smjesa se u pravilu priprema u specijalnim kotlovima s miješalicom i indirektnim zagrijavanjem do temperature 190°C. Tako pripremljena smjesa je prikladna za uporabu. Ugrađujemo ju podlijevanjem vruće smjese ispod hidroizolacijskih traka. PE foliju na trakama je treba prije lijepljenja skinuti sa plinskim goračem. Kod izvođenja radova koristimo sva potrebna osobna zaštitna sredstva za rad.**Skladištenje****BITU E** je pakiran u papirnatim bačvama. Na bačvama su nalijepljene deklaracije, odnosno na njima je istaknut naziv proizvoda, smjena i datum proizvodnje. Bačve, kad se masa dovoljno ohladi, složimo na palete tako, da je omogućen transport viličarom. Skladištiti u natkrivenim prostorima.

ROK TRAJANJA: Neograničen uz pravilno skladištenje.

Postupanje otpadom

Otpad se uklanja u skladu sa važećim propisima u RH, otpad se odvozi i zbrinjava na uređenom odlagalištu. Klasifikacija otpada: 17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* , 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža.

Proizvod je u skladu sa ovim tehničkim listom .

Sistemi kvaliteta i upravljanja okolinom usuglašeni su sa EN ISO 9001 i EN ISO 14001.