

**Modificirana bitumenska smjesa
za lijepljenje hidroizolacija na cestovnim objektima**

Opis proizvoda	BITU M modificirana bitumenska smjesa za lijepljenje hidroizolacija na cestovnim objektima.																		
Svojstva proizvoda	BITU M je smjesa iz plastomernog modificiranog bitumena bez punila. Smjesu prije uporabe zagrijavamo na temperaturu do 260°C, da se rastali i takva je prikladna za uporabu.																		
Tehničke karakteristike	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Svojstvo</th> <th>Jedinica</th> <th>Vrijednost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Točka razmekšanja (HRN EN 1427)</td> <td>°C</td> <td>≥ 150</td> </tr> <tr> <td>Sadržaj pepela (DIN 52005)</td> <td>%</td> <td>≤ 1</td> </tr> <tr> <td>Penetracija kod 25°C (HRN EN 1426)</td> <td>1/10 mm</td> <td>20 do 30</td> </tr> <tr> <td>Čvrstoća na smik kod 50°C (RVS 15361)</td> <td>kPa</td> <td>≥ 70</td> </tr> <tr> <td>Pakiranje</td> <td>/</td> <td>»blokovi« 10 – 12 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Svojstvo	Jedinica	Vrijednost	Točka razmekšanja (HRN EN 1427)	°C	≥ 150	Sadržaj pepela (DIN 52005)	%	≤ 1	Penetracija kod 25°C (HRN EN 1426)	1/10 mm	20 do 30	Čvrstoća na smik kod 50°C (RVS 15361)	kPa	≥ 70	Pakiranje	/	»blokovi« 10 – 12 kg
Svojstvo	Jedinica	Vrijednost																	
Točka razmekšanja (HRN EN 1427)	°C	≥ 150																	
Sadržaj pepela (DIN 52005)	%	≤ 1																	
Penetracija kod 25°C (HRN EN 1426)	1/10 mm	20 do 30																	
Čvrstoća na smik kod 50°C (RVS 15361)	kPa	≥ 70																	
Pakiranje	/	»blokovi« 10 – 12 kg																	
Područje uporabe i način ugradnje	BITU M smjesu koristimo za vruće lijepljenje hidroizolacijskih traka za mostove na cestovnim objektima. Utrošak smjese je u prosjeku 2-3 kg/m ² . Smjesa se u pravilu priprema u specijalnim kotlovima s miješalicom i indirektnim zagrijavanjem do temperature 260°C. Tako pripremljena smjesa je prikladna za uporabu. Ugrađujemo ju podlijevanjem vruće smjese ispod hidroizolacijskih traka. Kod izvođenja radova koristimo sva potrebna osobna zaštitna sredstva za rad.																		
Skladištenje	BITU M pakiran u posebnoj foliji u obliku blokova. Blokovi su pakirani na paleti na kojoj su nalijepljene deklaracije, odnosno na njima je istaknut naziv proizvoda, smjena i datum proizvodnje. Skladištiti u natkrivenim prostorima. ROK TRAJANJA: Neograničen uz pravilno skladištenje.																		
Postupanje otpadom	Otpad se uklanja u skladu sa važećim propisima u RH, otpad se odvozi i zbrinjava na uređenom odlagalištu. Proizvod je u skladu s OTU 2001-Knjiga IV. Sistemi kvaliteta i upravljanja okolinom usuglašeni su sa EN ISO 9001 i EN ISO 14001.																		