

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP HI – 040/16-01

u skladu sa UREDBOM (EU) br. 305/2011 koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

IZOSELF AL plus

samoljepiva bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala in Al folije;

20 m x 1 m x 1,2 mm

površinska zaštita: Al folija / silikonizirana folija

Namjena/namjene:

bitumenska traka za parne brane u sustavima hidroizolacije ravnih krovova (EN 13970) i

bitumenska traka za hidroizolaciju objekata za zaštitu od vlage iz tla (EN 13969 tip A)

Proizvođač:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustav 3 (EN 13970)

Sustav 2 (EN 13969)

Usklađena norma:

EN 13970:2004 i EN 13970:2004/A1:2006

EN 13969:2004 i EN 1396:2004/A1:2006

Prijavljena tijela:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

FRAGMAT 

SI 
ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

Objavljena svojstva:

Bitne značajke :	Svojstvo			Usklađena tehnička specifikacija
	EN Metoda	Jedinica mjere	Vrijednost	
Vodonepropusnost	1928	kPa	≥ 10	EN 13970:2004 i EN 13970:2004/A1:2006 I EN 13969:2004 i EN 13969:2004/A1:2006
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 10	
Postojanost na hladnoći	1109	°C	≤ -30	
Otpornost na trganje (tijelo čavla)	12310-1	N	≥ 90	
• uzdužno • poprečno			≥ 90	
Smična čvrstoća spojeva	12317-1	N/50 mm	≥ 400	
• uzdužno • poprečno			≥ 300	
Reakcija na požar	13501-1	Klasa	E	
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥ 5	
Otpornost na udarac	12691/A	mm	≥ 500	
Prekidna sila	12311-1	N/50mm	≥ 450	
• uzdužno • poprečno			≥ 300	
Izduljenje kod kidanja	12311-1	%/50mm	≥ 3,0	
• uzdužno • poprečno			≥ 3,0	
Otpornost na kemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan	
Sadržaj opasnih tvari	Aneks ZA	/	ne sadrži	
Propusnost za vodenu paru „μ“	1931	/	≥ 835 000	
Propusnost za vodenu paru Sd	1931	m	≥ 1000	
Propusnost za vodenu paru nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C) – promjena	1296/1931	%	< 50	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Laško, 01.03.2016

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Izmjena: HI – 040/15-01

FRAGMAT 