

STREŠNA LEPENKA**Bitumenska traka s uloškom od kartona i oksidiranog bitumena****Opis proizvoda**

STREŠNA LEPENKA je hidroizolacijska traka izrađena od kartona kao uloška, koji je potpuno impregniran i obostrano obložen s oksidiranim bitumenom. Traka je obostrano posuta s finim kremenim posipom.

Svojstva proizvoda

STREŠNA LEPENKA odgovara zahtjevima norme EN 13859-1 tip W1.

Svojstvo	EN Metoda	Jedinica	Vrijednost
Uložak		Krovni karton	
Površinska zaštita		Pijesak / Pijesak	
Dužina	1848-1	m	≥ 10
Širina	1848-1	m	0,995 do 1,015
Debljina	1849-1	mm	≥ 1,3
Masa	1849-1	kg/m ²	≥ 1,3
Ravnost	1848-1	30mm/ 10m	odgovara
Vodonepropusnost	1928	razred	W1
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja (12 tjedna na 70°C)	1926/1928	razred	W1
Postojanost na hladnoći	1109	°C	≤ +4
Otpornost na trganje (tijelo čavla)			
• □ uzdužno	12310-1	N	≥ 50
• □ poprečno			≥ 50
Dimenzijska stabilnost			
• □ uzdužno	11 07-1	%	≤ 0,6
• □ poprečno			≤ 0,6
Paropropusnost Sd	1931	m	< 20
Reakcija na požar	13501-1	Klasa	F
Otpornost na kemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporna
Prekidna sila			
• □ uzdužno	12311-1	N/50mm	≥ 250
• □ poprečno			≥ 150
Prekidna sila nakon umjetnog starenja (12 tjedna na 70°C)			
• □ uzdužno	12311-1	N/50mm	≥ 200
• □ poprečno			≥ 100
Izduljenje kod kidanja			
• □ uzdužno	12311-1	%/50mm	≥ 1,0
• □ poprečno			≥ 1,0
Izduljenje kod kidanja nakon umjetnog starenja (12 tjedana na 70°C)			
• □ uzdužno	12311-1	%/50mm	≥ 1,0
• □ poprečno			≥ 1,0
Sadržaj opasnih tvari	Aneks ZA	/	ne sadrži

Područje uporabe i način ugradnje

STREŠNA LEPENKA se koristi kao sekundarni pokrov u sustavima kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage. Polaze se s mehaničkim pričvršćivanjem s preklopom 10 cm. Proizvod nije otporan na vremenske utjecaje, pa ga je stoga potrebno što prije zaštititi primarnim pokrovom.

Skladištenje

Omoti se moraju skladištiti u uspravnom položaju zaštićeni od vlage i ekstremnih temperatura. U zimskom periodu potrebno je cca 24 sata prije ugradnje pohraniti role na temperaturi iznad + 5°C. ROK TRAJANJA: Neograničen uz pravilno skladištenje.

Postupanje otpadom

Otpad se uklanja u skladu sa važećim propisima u RH, otpad se odvozi i zbrinjava na uređenom odlagalištu. Klasifikacija otpada: 17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01* .



07

Proizvod je u skladu sa **EN 13859-1:2010 tip W1**.

Sistemi kvaliteta i upravljanja okolinom usaglašeni su sa EN ISO 9001 i EN ISO 14001.